



MATACARCOMA 1L / 5L

Ficha técnica




MATACARCOMA LÍQUIDO

Protector de la madera frente a insectos xilófagos de aplicación directa para tratamientos preventivos y curativos

Grupo : 8
Aspecto : Líquido
Envasado: Latas de 1L y 5L en cajas de 12uds/ 2uds

Permetrina 0,45% (p/p)



Nombre químico:
3-Phenoxybenzyl (1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorovinyl) -2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

Número CAS: 52645-53-1

-(3 aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina **0,05%**

Nafta hidrogenada y excipientes y propelente c.s.p. **100%**

MEDIDAS DE PROTECCIÓN:

Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
No respirar los aerosoles.
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).
Eliminense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

INDICACIONES DE PELIGRO:

- H226: Líquidos y vapores inflamables.
- H315: Provoca irritación cutánea.
- H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH208: Contiene "Permetrina". Puede provocar una reacción alérgica.

Insecto

Aplicación

Dosis(*) de uso

Superficie del tratamiento

Xilofagos degradadores de la madera
(termitas, carcoma...)

Pincelado sobre la madera a tratar

150mL /m²

Madera

MODO DE EMPLEO

La madera deberá estar seca, con un contenido de humedad inferior al 20 %.

- Se debe eliminar todo tipo de pinturas o restos de barniz de la madera a tratar por lijado o decapado.
- Antes del tratamiento retire las telas, cuero, adornos, cristales, espejos..etc de la pieza a tratar.
- Aplique en toda la superficie de la pieza, especialmente en las zonas más afectadas.
- Repita el tratamiento tantas veces como sea necesario hasta alcanzar la dosis de aplicación.
- No es necesario esperar a que se seque para aplicar una segunda o tercera mano.
- Tiempo de secado antes de pintar o barnizar mínimo de 24 horas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener el producto en su envase original, bien cerrado en un lugar fresco y seco.