



## HOJA DE ESPECIFICACIONES

### SEPIOLITA 30/60 ABSORBENTE INDUSTRIAL

#### Composición (DRX)

Sepiolita ..... 75 %      Mín. 65 %

Densidad (BS 1460) ..... 0.65 g/cc      Máx. 0.72 g/cc

pH (NF T 30-035) ..... 8.5  $\pm$  1.0

#### Absorción Westinghouse

Agua ..... 145 %      Mín. 110%

Aceite ..... 80 %      Mín. 65 %

#### Granulometría

> 850 micras ..... Máx. 1 %

850 – 250 micras ..... Mín. 96 %

250 – 150 micras ..... Máx. 2 %

< 150 micras ..... Máx. 1.5 %